


接着剤（化粧板圧着貼り用）

壁用



44126 W330
・ 330mlカートリッジ
30本入

F☆☆☆☆ JIS A5538
500～600ml/m²
合成ゴム系溶剤形接着剤
片面塗布形で速乾性があり、仮止めはほとんど不要です。

適用箇所：屋内の壁面
適用下地：石膏ボード・合板
適用ボード：化粧ケイカル板・石膏ボード・化粧合板

その他モルタル面への木質系材料の取り付けや案内板・表示板の接着にも適しています。

*Pテープと併用する場合の塗布量の目安は170～200ml/m²になります。

W330は、片面塗布形で
初期接着力が優れ
仮止め不要タイプです。



薄化粧板 (t=3mm程度) の施工手順、化粧ケイカル板 (t=6mm以上) の施工手順

1. 下地の壁面及び仕上げ材の接着面は、ゴミ・ホコリ・油及び塗料等を落とし、よく乾燥させて下さい。
2. ノズル口からドライバーなどを差し込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げて下さい。
3. カートリッジガンにセットし、壁面に線状・波状・点状に塗布して下さい。(塗布量の目安は、500～600ml/m²です。)
4. 塗布後5分以内に、塗布した面に仕上げ材を押しつけて、W330を仕上げ材の接着面に充分転着させて下さい。
5. 静かに仕上げ材をいったんはがし、5～10分後に再び元の位置に押しつけ十分に圧着して下さい。